

ETERNACRIL

ACABADO FINAL E200



Pintura arquitectónica satinada vinil-acrílica y acrílica.

Usos recomendados

- Diseñada especialmente para **decorar** (acabados) **superficies de fibrocemento** nuevas o antiguas en **interiores o exteriores**.
- **Protege** la superficie creando una barrera entre la misma y el medio ambiente. Protegiéndola de agentes ambientales como: polvo, salinidad y microorganismos.
- Tiene el objetivo fundamental de alargar la vida útil del sustrato.

Ventajas Técnicas

- Alta durabilidad
- Lavable
- Resistente a la intemperie
- Excelente cubrimiento.
- Buena nivelación.
- Buena resistencia a hongos.
- Resistente a la luz (alta retención de color)
- Resistencia a superficies alcalinas.
- Óptima adherencia.
- Fácil de aplicar.
- Gama de colores mezclables entre si.

Ventajas Comerciales

- Producto caracterizado por su alto rendimiento.
- Es de excelente brochabilidad
- Evita el crecimiento de hongos.
- Viene en una amplia gama de tonos intensos, que mantiene su aspecto inalterable por varios años.

Preparación de la superficie

- La superficie a pintar debe estar seca y libre de: grasa, aceite, polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
- En superficies demasiadas porosas se recomienda aplicar como sellante Sellacril (SA00), diluido en una relación de 1 parte de Sellacril con 1 parte de agua para exteriores y para interiores se recomienda una dilución de 1 parte de Sellacril con 2 partes de agua.
- En superficies previamente pintadas debe eliminarse la pintura antigua en mal estado: 1. Lije, 2. Limpie, 3. Selle, 4. Pinte.

Precauciones

- Mantenga el envase bien cerrado y almacénalo en un lugar fresco y seco.
- No mezclar este producto con otra clase de productos.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua.
- Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica.
- Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información Técnica

- Densidad: 1.200 - 1.500 g/cm³
- Sólidos en peso: 47 - 50%
- Sólidos en volumen: 32 - 35%
- Viscosidad 25°: 100 - 110 KU

Sello de Calidad



Rendimiento

7 a 9 m²/litro
A 1.5 mils de espesor seco
(dependiendo del color)

Aplicación

- Homogeneizar el producto con una espátula.
- Mezcle la pintura con agua en una proporción de 4 litros de ETERNACRIL por 1 litro de agua.
- Aplique de 2 a 3 manos según el tipo de superficie.

Equipo de Aplicación



Lavado de equipo: Agua limpia

Secamiento

- De 3 a 4 horas para segundas manos, en condiciones normales.

En condiciones normales: 18° - 22° y 60% HR.

