

Klima

Barniz 830



Barniz a base de resinas sintéticas para exteriores, formulado con absorbentes de rayos ultravioleta, que proporciona a la madera una película lisa e impermeable de alta resistencia a la intemperie.

Usos recomendados

Acabado para superficies de madera expuestas principalmente en ambientes exteriores.

Ventajas Técnicas

- Excelente brillo.
- Rápido secamiento.
- Facilidad de aplicación.
- Buena nivelación.
- Excelente adherencia.
- Resistencia a los rayos ultravioleta.

Ventajas Comerciales

- Barniz para exteriores con mejor precio que los barnices importados.
- Mejor rendimiento que los barnices nacionales debido a su mayor % de sólidos.
- Sin color; transparente brillante que deja ver las vetas naturales de la madera.
- Fácil aplicación con brocha que proporciona excelente nivelación, sin dejar marca.
- Mejor duración en exteriores que los competidores.
- Mejor tiempo de secado que la competencia.

Preparación de la superficie

- Asegúrese que la superficie a pintar esté seca y libre de: grasas, moho, aceites, suciedad, polvo, otros contaminantes.
- Proteja la madera del ataque de polillas, comején y humedad con T-KILL (PM90).
- Si se requiere dar color a la madera, lije suavemente la superficie y aplique TINT (Serie TM) o TINTE PIN3 (6900).
- En superficies con pintura antigua, elimínela previa a la aplicación de KLIMA Barniz.
- Para corregir imperfecciones de la madera utilice Decorlac Masilla Universal (WF19).

Precauciones

- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección: mascarilla de filtros, guantes, gafas.
- Después de usarlo conservar el envase bien cerrado y en lugar fresco y seco.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua. Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el contacto es con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.

Información Técnica

- Color: transparente ligeramente rojizo
- Porcentaje sólidos en peso: 52 +/- 1%
- Porcentaje sólidos en volumen: 46 +/- 1%
- Densidad: 0.927 +/- 0.050 kg/l.
- Viscosidad: 70 - 75 ku

Presentación: Litro, Galón

Rendimiento

De 10 a 11 m² a una mano dependiendo de la porosidad de la madera y del equipo de aplicación.

Aplicación

- Homogeneice bien el producto con espátula antes de usarse.
- Aplique directo sobre la madera. Si se requiere dar con pistola diluir con Thinner Laca (100SM) en relación de 4 litros de barniz por un 1 de thinner.
- Lije la superficie entre manos dejando por lo menos 24 horas entre ellas. Se requiere mínimo dos manos para tener una buena protección.

Equipo de Aplicación



Pistola convencional o Brocha

Lavado de equipo: Thinner Laca (100SM)

Secamiento

- Al tacto: 2 - 4 horas (18 - 22 °C y 60 % de H.R.)
- Para Lijar: 24 horas (18 - 22 °C y 60 % de H.R.)

