

# LVA TROPICALIZADO

ACABADO FINAL 500TROP



Es una pintura arquitectónica tipo vinil-acrítica.

## Usos recomendados

- Diseñada especialmente para **decorar** (acabados) **superficies de mampostería interiores y exteriores** nuevas o antiguas de viviendas y construcciones en general.
- **Protege** la superficie creando una barrera entre la misma y el medio ambiente. Protegiéndola de agentes ambientales como: Polvo, Salinidad, Microorganismos.
- Tiene el objetivo fundamental de alargar la vida útil del sustrato.

## Ventajas Técnicas

- Durable
- Lavable
- Resistente a la intemperie
- Buen cubrimiento.
- Buena nivelación.
- Buena resistencia a hongos.
- Resistente a la luz (alta retención de color).
- Resistencia a superficies alcalinas.
- Óptima adherencia.
- Fácil de aplicar.
- No es inflamable.
- Gama de colores mezclables entre sí.
- Disponible en el Sistema CONDORTREND.

## Ventajas Comerciales

- Único producto a precio asequible con bases para el sistema de trituración.
- Bases en litro y galón.
- Colores directos en galón.
- Colores mezclables entre sí, gracias a varios tonos intensos.
- Excelente relación precio / calidad.
- Ideal para entrega de obras.

## Preparación de la superficie

- La superficie a pintar debe estar seca y libre de: grasa, aceite, polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes
- En superficies demasiadas porosas se recomienda aplicar como sellante Sellacril (SA00), diluido en una relación de 1 parte de Sellacril con 1 parte de agua para exteriores y para interiores se recomienda una dilución de 1 parte de Sellacril con 2 partes de agua.
- En superficies previamente pintadas debe eliminarse la pintura antigua en mal estado: 1. Lije, 2. Limpie, 3. Selle, 4. Pinte

## Precauciones

- Mantenga el envase bien cerrado y almacénalo en un lugar fresco y seco
- No mezclar este producto con otra clase de productos.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua.
- Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica.
- Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

## Información Técnica

- Densidad: 1.200 - 1.500 g/cm<sup>3</sup>
- Sólidos en peso: 45 - 49 %
- Sólidos en volumen: 28 - 30 %
- Viscosidad 25 °C: 118 - 125 KU

## Rendimiento

7 a 9 m<sup>2</sup> / litro  
A 1.5 mils de espesor seco  
(dependiendo del color)

## Aplicación

- Homogeneizar el producto con una espátula.
- Mezcle la pintura con agua en una proporción de 4 litros de LVA TROPICALIZADO por 1 litro de agua.
- Aplique de 2 a 3 manos según el tipo de superficie.

## Equipo de Aplicación



**Lavado de equipo:** Agua limpia

## Secamiento

- De 3 a 4 horas para segundas manos, en condiciones normales.

En condiciones normales: 18° - 22° y 60% HR.



Sello de Calidad

