

# PERMALATEX TROPICALIZADO

ACABADO FINAL 2100



Pintura arquitectónica vinil-acrílica y acrílica.

## Usos recomendados

- Diseñada especialmente para **decorar** (acabados) **superficies de mampostería interiores y exteriores** nuevas o antiguas de viviendas y construcciones en general.
- **Protege** la superficie creando una barrera entre la misma y el medio ambiente. Protegiéndola de agentes ambientales como: polvo, salinidad y microorganismos.
- Tiene el objetivo fundamental de alargar la vida útil del sustrato.

## Ventajas Técnicas

- Alta durabilidad
- Lavable
- Resistente a la intemperie
- Excelente cubrimiento.
- Buena nivelación.
- Buena resistencia a hongos.
- Resistente a la luz (alta retención de color) y resistencia a superficies alcalinas.
- Óptima adherencia.
- Fácil de aplicar.
- No es inflamable.
- Gama de colores mezclables entre si.
- Disponible en el Sistema CONDORTREND.

## Ventajas Comerciales

- Excelentes acabados con resistencia a la intemperie.
- Pintura de alto rendimiento.
- Líder en el mercado de la pintura.

## Preparación de la superficie

- La superficie a pintar debe estar seca y libre de: grasa, aceite, polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
- En superficies demasiadas porosas se recomienda aplicar como sellante Sellacril (SA00), diluido en una relación de 1 parte de Sellacril con 1 parte de agua para exteriores y para interiores se recomienda una dilución de 1 parte de Sellacril con 2 partes de agua.
- En superficies previamente pintadas debe eliminarse la pintura antigua en mal estado: 1. Lije, 2. Limpie, 3. Selle, 4. Pinte.

## Precauciones

- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- No mezclar este producto con otra clase de productos.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua.
- Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica.
- Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

## Información Técnica

- Densidad: 1.200 - 1.500 g/cm<sup>3</sup>
- Sólidos en peso: 50 - 55%
- Sólidos en volumen: 31 - 36%
- Viscosidad 25°: 118 - 125 KU

## Rendimiento

8 a 10 m<sup>2</sup>/litro  
A 1.5 mils de espesor seco  
(dependiendo del color)

## Aplicación

- Homogeneizar el producto con una espátula.
- Mezcle la pintura con agua en una proporción de 4 litros de PERMALATEX TROPICALIZADO por 1 litro de agua.
- Aplique de 2 a 3 manos según el tipo de superficie.

## Equipo de Aplicación



Lavado de equipo: Agua limpia

## Secamiento

- De 3 a 4 horas para segundas manos, en condiciones normales.

En condiciones normales: 18° - 22° y 60% HR.



Sello de Calidad

