

TINT

(Serie TM)



Impregnantes concentrados, formulados en base a solventes, preparados con pigmentos de excepcional calidad, caracterizados por la belleza e intensidad de sus tonos. Ideal para colorear y embellecer superficies de madera en general.

Usos recomendados

Ideal para colorear y embellecer superficies de madera en general.

Ventajas Técnicas

- Colores entremezclables.
- Fáciles de aplicar.
- No se decoloran al aplicar el acabado final.

Ventajas Comerciales

- Se impregnan en la madera, resaltando las vetas naturales de la madera.
- Posee una alta concentración de pigmentos mayor que la competencia.
- Tiene una mayor cantidad de sólidos mejorando el poder tintóreo e incrementando el rendimiento con respecto a los competidores.

Preparación de la superficie

- Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, moho, aceites, suciedad, polvo, otros contaminantes.
- La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.
- Proteja la madera del ataque de polillas, comején y humedad con nuestro preservante T-KILL (PM90).
- Para corregir imperfecciones de la madera utilice Decorlac Masilla Universal (WF19).

Precauciones

- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección: mascarilla de filtros, guantes, gafas.
- Después de usarlo, conservar el envase bien cerrado y en lugar fresco y seco.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua. Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el contacto es con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.

Información Técnica

- Viscosidad: 10 - 14 seg. Copa Ford # 4
- Densidad: 0.862 - 0.869 kg/l

Colores:

- | | | | |
|------------|---------|----------|---------|
| • Negro | (TM-01) | • Cherry | (TM-21) |
| • Café | (TM-11) | • Cedro | (TM-36) |
| • Rojo | (TM-14) | • Wengue | (TM-70) |
| • Amarillo | (TM-26) | • Coco | (TM-75) |

Presentación: Litro, galón (según color).

Rendimiento

Depende de la porosidad de la madera, el tono requerido y del equipo de aplicación.

Aplicación

- Homogeneice bien el producto con espátula antes de usarse.
- Si requiere rebajar el tono original debe diluir con Thinner Laca (100SM) para generar tonalidades.

Equipo de Aplicación



Lavado de equipo: Thinner Laca (100SM)

Secamiento

- Al tacto: 15 minutos (18 - 22 °C y 60 % de H.R)

