

# ESPLENGLOSS

Laca para pisos 100% Poliuretano LP-990



Laca transparente de poliuretano "un solo componente" y alto contenido de sólidos; especialmente diseñada para proteger y decorar las superficies de madera proporcionando películas de excepcional dureza, tenacidad y elasticidad.

## Usos recomendados

Acabado para pisos y superficies de madera sometidas a exposiciones o usos severos en ambientes Interiores.

## Ventajas Técnicas

- Excelente brillo y dureza.
- Buena resistencia al agua y humedad.
- Excelente resistencia química (alcoholes, ácidos orgánicos).
- Buena resistencia a la abrasión.
- Autosellante.
- Buena lijabilidad.

## Ventajas Comerciales

- Gran nivelación sobre los competidores importados sin dejar marcas de la brocha al momento de la aplicación.
- Mejor cubrimiento y resistencia a rayados que la competencia nacional.

## Preparación de la superficie

- Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites, polvo, moho, suciedad y otros contaminantes.
- La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.
- Proteja la madera del ataque de polillas, comején y humedad con T-KILL (PM90).
- Si se requiere dar color a la madera, lije suavemente la superficie y aplique TINT (Serie TM) o TINTE PIN3 (6900).
- Si se trata de superficies antiguas previamente pintadas o lacadas; se debe eliminar totalmente la pintura antigua antes de aplicar el producto. Elimine la cera del piso.
- Alisar la superficie con papel de lija y eliminar el polvo mediante un "tag-rag", aspiración o cepillos adecuados.
- Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla Decorlac WF19.

## Precauciones

- Producto altamente inflamable úselo con ventilación adecuada y manténgalo alejado del fuego y de altas temperaturas; después de usarlo conservar el envase bien cerrado y en lugar fresco y seco alejados de todo posible foco de ignición.
- Use el equipo de protección: mascarilla de filtros, guantes, gafas.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua, si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata.
- Si el contacto es con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.

## Información Técnica

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| • Color:                           | Transparente                      |
| • Contenido de sólidos en peso:    | 41 +/- 1 %                        |
| • Contenido de sólidos en volumen: | 31 +/- 1 %                        |
| • Densidad:                        | 1.038 +/- 0.050 Kg/l              |
| • Viscosidad:                      | 18 - 22 segundos en Copa Ford # 4 |

**Presentación:** Litro, galón y caneca

## Rendimiento

De 4 a 5 m<sup>2</sup> a un espesor de 3 mils.

## Aplicación

- Homogeneice con espátula.
- No necesita dilución aplicar directamente.
- Aplique directamente a la superficie de madera, lije cada capa antes del repintado para obtener un mejor acabado y un buen anclaje
- No es recomendable aplicar sobre selladores que contienen estearato (selladores de nitrocelulosa).
- Aplicar mínimo 3 capas.

## Equipo de Aplicación



**Lavado de equipo:** Thinner Poliuretano (T8000)

## Secamiento

- Tacto: 30 minutos (18 - 22 °C y 60 % de H.R.)
- Duro: 4 - 6 horas (18 - 22 °C y 60 % de H.R.)



Nota: En pisos tipo Parquet dejara al menos 72 horas, luego de la última capa antes de someter al uso.