PRODUCTO: LACAS DE ACABADO CATALIZADAS AL ÁCIDO

SERIE 800A

CARACTERÍSTICAS

Lacas catalizadas al ácido tipo alquídico - amino, formulada en dos componentes para brindar a las superficies de madera un acabado durable y resistente.
Cumple con la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2284-2014
Disponible en colores:

Acabado transparente: Brillante. (850A).
Semibrillante (850SB)
Mate. (850MA).

Acabado con color: Blanco brillante. (800A).
Blanco mate. (800MA).
Negro brillante. (801A).
Vino brillante. (805A).
Caramelo. (855A).
Miel. (856A).
Rojo inglés. (858A)

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	-Brillante -Semibrillante -Mate	-----
****Tiempo de secado al tacto***	30 – 45 minutos.	MT0033
****Tiempo de secado para lijar***	90 – 120 minutos	MT0063
Viscosidad a 25°C	11 – 17 segundos en copa Ford #4.	MT0004
Densidad a 25°C	0.901 – 1.001 g/cm^3	MT0001
Contenido de sólidos en peso	35 – 39 %	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	26 – 31 %.	MT0144
VOC TEÓRICO (libre de agua y exentos)	650 g/L	ASTMD 3960
Rendimiento Teórico	10 - 12 m^2/L aun espesor seco de 1 mils	-----
Vida útil	24 meses	-----

* A una temperatura de 18 – 22°C y 60 % de humedad relativa.

Presentación: disponibles en litro, galón y caneca.

Condiciones en almacenamiento: Conservar la laca en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado.

USOS

Usos recomendados

Acabado para superficies de madera.

Ventajas

- Acabado terso.
- Excelente resistencia química y mecánica

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites, polvo, moho, suciedad y otros contaminantes.
- La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.
- Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc. con nuestro preservante T-KILL (PM90).
- Si se requiere dar color a la madera, lije suavemente la superficie y aplique nuestros tintes TINT (Serie TM).
- Si se trata de superficies con pintura antigua, ésta debe eliminarse completamente previa a la aplicación de lacas de acabado Decorlac.

APLICACIÓN

Humedad relativa: Máximo 80% de humedad relativa.

Proporción de dilución: No requiere, aplicar el producto tal cual después de catalizado.

Relación de catalización:

1 volumen del componente B (envase pequeño) y 20 volúmenes del componente A (envase grande).

Equipo de aplicación: Pistola convencional.

Instrucciones de aplicación

- Homogeneice por separado cada uno de los dos componentes.
- Dejar reposar la mezcla (componente A más componente B) durante 15 minutos (tiempo de inducción).
- Aplique de una a tres manos de una de las Lacas de Acabado Decorlac.
- Dejar secar entre manos mínimo 90 minutos para proceder a lijar.

Número de manos

De una a tres, según el tipo de madera.

Condiciones de aplicación

- Prepare únicamente la cantidad de material que va a aplicar en la jornada de trabajo. La mezcla preparada tiene un tiempo de vida útil de 8 horas.
- No aplique sobre recubrimientos tipo alquídico (barnices) o nitrocelulósicos.

Limpieza del equipo: thinner Laca de Pinturas Condor

PRECAUCIONES

- Manténgase alejado del fuego (Producto altamente inflamable).

PRODUCTO: LACAS DE ACABADO CATALIZADAS AL ÁCIDO

SERIE 800A

- Evite el contacto prolongado con la piel y evite la inhalación prolongada de vapores.
- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección: mascarilla de filtros, guantes, gafas.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua. Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el contacto es con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- Manténgase fuera el alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.