


BLANCO: EC000SCA2000
BASE BP: EC00SCA2000BP
BASE I: EC000SCA2000I
BASE UI: EC00SCA2000UI

CARACTERÍSTICAS

Pintura de látex mate de gran resistencia, diseñada para decorar y proteger superficies de mampostería, fibrocemento, hormigón en interiores y exteriores. Se caracteriza por su excelente facilidad de limpieza de manchas como lápices de colores, lápiz de grafito negro, gaseosa, salsa de tomate, barro, suela de zapatos, entre otras; sin generar brillos no deseados.

Disponible en color blanco y en el Sistema de Preparación de Colores CONDORMIX 2.0

Cumple con la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1544 para pinturas arquitectónicas TIPO I.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Mate	N/A
*Tiempo de secado al tacto	0.5 h	MT0157
*Tiempo de secamiento para repintar	2 -4 h	MT0034
Viscosidad a 25°C	116 - 124 KU	MT0002
Densidad a 25°C	1.36 – 1.53 g/cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	58%±2%	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	39%±2%	MT0144
VOCTÉORICO (libre de agua y exentos)	Menor a 100 g/l	ASTMD 3960
Rendimiento Teórico:	10 m ² /l a un espesor seco de 1.5 mils	-----
Vida útil:	24 meses.	-----

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor. (Especificar condiciones de 25°C y 60%HR).

Presentación: disponibles en litro, galón y caneca.

Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C.

USOS

Recomendada para la protección, decoración de mampostería, fibrocemento, hormigón en construcciones nuevas y antiguas.

SUPER CORONA ANTIMANCHAS se caracteriza por:

- Facilidad de limpieza.
- Buena nivelación.
- Óptima adherencia.
- Fácil de aplicar.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Fisuras menores a 0,5 mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente

SUPERFICIES NUEVAS

- En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de pintar la superficie.
- Muy importante acondicionar las superficies con sellador de paredes SA00

SUPERFICIES PARA REPINTE

- Sobre superficies pintadas remueva totalmente la pintura suelta. Si se realiza reparaciones de superficie con morteros, aplicar sellador de paredes SA00

LIMPIEZA DE SUPERFICIES

- El curado de la película de pintura para el proceso de remoción de manchas se obtiene a los 7 días transcurridos desde la aplicación.
- La limpieza de las manchas se lo debe hacer con agua, detergente líquido no abrasivo con una esponja o paño suave.

**BLANCO: EC0000SCA2000****BASE BP: EC00SCA2000BP****BASE I: EC000SCA2000I****BASE UI: EC00SCA2000UI**

APLICACIÓN

Temperatura Ambiente: mínima: 10°C
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente recomendado: Agua

Proporción de dilución: Si se requiere, diluir 4:1 es decir cuatro partes de producto en una parte de agua.

Nota: Colores intensos podrían requerir menor cantidad de agua para la dilución.

- Homogeneice el producto con una espátula.

Se puede aplicar con:

- Brocha.
- Rodillo
- Airless.

Se debe aplicar de 2 a 3 manos.

Limpieza de equipos: La limpieza de los materiales empleados para la aplicación se lo puede hacer con agua.

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata.
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico Pinturas Condor ECUADOR.