



PRODUCTO: LACA VERNIN 7090 / 7090M

CARACTERÍSTICAS

Laca de nitrocelulosa formulada para proporcionar a las superficies de madera un acabado de alta calidad.

Cumple con el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 061(2R).

Disponible en transparente brillante y mate.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
*Tiempo de secado al tacto	15 – 20 minutos	MT0157
*Tiempo de secado para lijar	30 – 45 minutos	MT0063
Viscosidad a 25°C	118 – 125 PPU (brillante) 100 – 110 PPU (mate)	MT0040
Densidad a 25°C	0.89 – 0.99 g/cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	29 ± 3 %	MT0045
**Rendimiento Teórico	8 – 10 m ² /L a un espesor seco de 1.0 mils.	-----
Vida útil	24 meses	-----

* En condiciones normales de 20°C y 60%HR.

**El rendimiento práctico de la laca puede variar dependiendo del tipo de madera, el poro, la forma de aplicación, el espesor de película y la relación de dilución.

Presentación: Litro, galón y caneca

Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

USOS

Usos recomendados

Laca de acabado para superficies de madera, expuestas en ambientes interiores.

Ventajas

- Excelente rendimiento, brillo y nivelación.
- Alto contenido de sólidos.
- Rápido secado.

Rev. 07/2025
MGG

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de grasas, aceites, polvo, moho, suciedad y otros contaminantes.
- La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.
- Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc. con nuestro preservante T-KILL (PM90).
- Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla Decorlac (WF19 o MASPLAS28).
- Si se requiere dar color a la madera, lije suavemente la superficie y aplique nuestros tintes TINT (Serie TM).
- Aplique de 2 a 3 manos de SELLADOR VERNIN (7080) y lije en seco entre manos.
- Si se trata de superficies antiguas previamente pintadas o lacadas; se debe eliminar totalmente la pintura antigua previa aplicación de Vernin Sellador.

APLICACIÓN

Diluyente recomendado: Thinner laca de Pinturas Córdor.

Proporción de dilución: 1 litro del producto LACA VERNIN con 2 litros de Thinner laca de Pinturas Condor.

Equipo de aplicación: Pistola convencional.

Instrucciones de aplicación

- Mezclar bien el producto con espátula antes de usarse.
- Aplique de 2 a 3 manos de Laca Vernin (7090 o 7090M).
- Deje secar entre manos de 30 a 45 minutos y lijar en seco con lija No 240 o 360.

Número de manos

De dos a tres, según el tipo de madera.

Limpieza de equipos: Thinner Laca de Pinturas Condor



PRODUCTO: LACA VERNIN

7090 / 7090M

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Manténgase alejado del fuego (Producto altamente inflamable)
- Evite el contacto prolongado con la piel y evite la inhalación prolongada de vapores.
- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección: mascarilla de filtros, guantes y gafas.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua, si se ingirió por error no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- Manténgalo alejado del fuego y fuera el alcance de los niños. Manténgalo fuera el alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría, información técnica o de seguridad, llame al 1800-CONDOR (266-367)

Esta información técnica reemplaza a todas las publicaciones anteriores.