



DECORLAC SELLADOR CATALIZADO AL ÁCIDO 840C

CARACTERÍSTICAS

Sellador catalizado al ácido tipo alquídico – amino formulado en dos componentes para sellar y emporar superficies de MDF, enchapes, aglomerados y madera en general. Disponible en color transparente.

Cumple con el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 061(2R)"PINTURAS".

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Mate	-----
*Tiempo de secado al tacto	20 – 30 min	MT0033
*Tiempo de secado para lijar	60 – 90 min	MT0063
Viscosidad a 25°C en copa Ford #4	12 – 17 s	MT0004
Densidad a 25°C	0.90 – 1.00 kg/L	MT0001
Contenido de sólidos en peso	38 ± 2 %	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	27 ± 2 %	MT0144
VOC teórico (libre de agua y exentos)	590 g/L	ASTMD 3960
**Rendimiento teórico a un espesor seco de 1.5 mils	7 m ² /L	-----
Vida útil	24 meses	-----

* En condiciones normales (Temperatura = 20°C y humedad relativa = 60%).

** El rendimiento puede variar dependiendo del equipo de aplicación o de la textura y porosidad de la superficie.

Presentación: Disponible en litro, galón y caneca.

Componente A	Componente B
1 litro	1 envase = 47.3 mL
1 galón	1 envase = 189.3 mL
1 caneca	5 envases = 5 x 189.3 mL

Condiciones de almacenamiento: Conservar por separado el componente A y componente B en los envases originales y cerrados, en un lugar seco y ventilado.

USOS

Usos recomendados:

MDF, enchapes, aglomerados y madera en general.

Ventajas:

- Secamiento rápido.
- Buena lijabilidad.
- No se retarda el secamiento en superficies de MDF.
- Gran capacidad de emporamiento.
- Excelente compatibilidad con toda la línea de lacas catalizadas al ácido Decorlac.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites, polvo, moho, suciedad y otros contaminantes.
- La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.
- Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc. con nuestro preservante T-KILL (PM90).
- Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla Decorlac (WF19 o MASPLAS 28).
- Si se requiere dar color a la madera, lije suavemente la superficie y aplique nuestros tintes TINT (Serie TM).
- Si se trata de superficies con pintura antigua, esta debe eliminarse completamente y seguir las recomendaciones de los puntos anteriores para posteriormente aplicar el sellador catalizado Decorlac.

APLICACIÓN

Dilución: No requiere dilución.

Relación de catalización: 20 volúmenes del componente A (envase grande) y 1 volumen del componente B (envase pequeño).

Equipo de aplicación: Pistola convencional.

Instrucciones de aplicación:

- Homogeneice por separado cada uno de los dos componentes.
- Mezclar los componentes A y B, y dejar reposar la mezcla durante 15 minutos (tiempo de inducción).
- Aplicar de una a tres manos de sellador catalizado al ácido (840C) según el tipo de madera.
- Dejar secar entre manos, mínimo 60 minutos para proceder a lijar.



DECORLAC SELLADOR CATALIZADO AL ÁCIDO 840C

- Como acabado aplique de una a tres manos de cualquiera de las lacas catalizadas al ácido Decorlac (Serie 800C).

Número de manos: De una a tres, según el tipo de madera.

Condiciones de aplicación:

- Prepare únicamente la cantidad de material que va a aplicar en la jornada de trabajo. La mezcla preparada tiene un tiempo de vida útil de 8 horas.
- No aplique sobre recubrimientos tipo alquídico (barnices) o nitrocelulósicos.

Limpieza del equipo: Thinner Laca de Pinturas Condor.

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados por Pinturas Condor.
- Mantenga los envases bien cerrados y almacénelos en un lugar seco y ventilado.
- Evite el contacto prolongado con la piel y evite la inhalación prolongada de vapores.
- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección: mascarilla de filtros, guantes y gafas.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua, si se ingirió por error no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- Mantenga los envases alejados del fuego (productos altamente inflamables) y fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuentes, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría, información técnica o de seguridad, llame al 1800-CONDOR (266-367).

Esta información técnica reemplaza a todas las publicaciones anteriores.