PRODUCTO: TAN PRIMER

SERIE: TP732,TP733

CARACTERÍSTICAS

TAN PRIMER es un promotor de adherencia diseñado para adherirse a cualquier tipo de superficies metálicas (ferrosas y no ferrosas), compatible con diferentes pinturas de acabado.

Disponible en color Gris y Verde Oliva.

PARÁMETROS	*VALORES*	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Mate	----------
***Tiempo de secado al tacto**	10 min.	MT0157
***Tiempo de secamiento para repintar**	20 – 30 min.	MT0060
***Viscosidad a 25°C**	68 – 72 KU.	MT0002
***Densidad a 25 °C**	0.903 – 1.009 g/ cm^3	MT0001
***Contenido de sólidos en peso**	34%+/- 1 %	MT0045
***Contenido de sólidos en volumen**	21%+/- 1 %	MT0144
$VOC_{TEÓRICO}$ (libre de agua y exentos)	621.54 g/l	ASTMD 3960
***Rendimiento Teórico**	5.551 m^2 / L a 1.5 mils de espesor	----------
***Vida útil**	24 meses	----------

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.(T: entre 15°C – 30°C y 60% HR).

Presentación: Disponibles en litro y galón.

Vida útil en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

USOS

USOS RECOMENDADOS:

El uso principal es la imprimación de superficies metálicas en general, especialmente no ferrosas como:

- Aluminio
- Zinc (galvanizado).
- Cobre.
- Bronce.
- Estaño (hojalata).

VENTAJAS:

- Facilidad de aplicación.
- Rápido secamiento.
- Excelente adherencia sobre cualquier tipo de sustrato (ferroso y no ferroso).

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites, polvo, moho, suciedad y otros contaminantes.
- En trabajos de repite deberá eliminarse la pintura antigua en malas condiciones.

APLICACIÓN

EQUIPOS DE APLICACIÓN:

- Pistola convencional.

PROPORCIÓN DE DILUCIÓN:

- Mezclar 2 litros de Thinner Laca por cada litro de Tan Primer.

DISOLVENTE DE DILUCIÓN:

- Thinner laca.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- Aplicar una capa delgada de 0.3 a 0.5 mils de espesor seco. Espesores más altos provocan el desprendimiento de la película.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura: mínima: 7°C
máxima: 30 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de roció.

Humedad relativa: 60% máximo.

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Producto altamente inflamable, úselo con ventilación adecuada y manténgalo alejado del fuego y de altas temperaturas; después de usarlo conservar el envase bien cerrado y en lugar fresco y seco.
- En caso de contacto en ojos o piel, lave el área afectada con abundante agua, si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica especializada inmediata.
- Manténgalo alejado del fuego y fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos

PRODUCTO: TAN PRIMER

SERIE: TP732,TP733

responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.