# PRODUCTO: TAN ESMALTE ORO

# SERIE: 460

## CARACTERÍSTICAS

**TAN ESMALTE ORO** es un recubrimiento diseñado con resinas sintéticas y polvo de bronce.

Disponible en color Oro.

| PARÁMETROS | *VALORES* | MÉTODOS DE REFERENCIA |
|---|---|---|
| **Acabado** | Brillante | ---------- |
| ***Tiempo de secado al tacto** | 1 h | MT0157 |
| ***Tiempo de secamiento para repintar** | 6 h | MT0060 |
| ***Viscosidad CF4 a 25°C** | 15 – 20 seg. | MT0004 |
| ***Densidad a 25 °C** | 0.9710 – 1.0710 g/ $cm^3$ | MT0001 |
| ***Contenido de sólidos en peso** | 58+/- 1 % | MT0045 |
| ***Contenido de sólidos en volumen** | 47+/- 1 % | MT0144 |
| **$VOC_{TEÓRICO}$ (libre de agua y exentos)** | 424.35 g/l | ASTMD 3960 |
| ***Rendimiento Teórico** | 12.35 $m^2$ / L a 1.5 mils de espesor | ---------- |
| ***Vida útil** | 24 meses | ---------- |

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.(T: entre 15°C – 30°C y 60% HR).

**Presentación:** Disponibles en 125 ml.

**Vida útil en almacenamiento:** Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

## USOS

**USOS RECOMENDADOS:**

- Recomendado para decorar y embellecer diferentes superficies en el hogar, se emplea en juguetería, altares de templos, artículos de funeraria, floristería, etc.
- Ideal para uso decorativo en superficies metálicas, madera y mamposterías.

**VENTAJAS:**

- Rápido secado.
- Fácil aplicación.
- Excelente brillo.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites, polvo, suciedad, humedad y óxido suelto.
- En trabajos de repinte deberá eliminarse la pintura antigua en mal estado. Cuando se aplique en superficies sometidas a altas temperaturas debe apagarse la fuente de calor y la superficie no debe estar a más de 40 °C.
- En superficies metálicas ferrosas se puede aplicar directamente sobre el sustrato o sobre un anticorrosivo alquídico (Oxifín o Antiox convertidor) a un espesor de 1 a 1.5 mils seco. Espesores más altos pueden retardar el secado del sistema dependiendo de las condiciones ambientales.
- En superficies metálicas no ferrosas aplicar previamente Uniprimer como promotor de adherencia.

## APLICACIÓN

**EQUIPOS DE APLICACIÓN:**

- Brocha.
- Pistola convencional.

**INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:**

- Aplique directamente sin dilución. No debe mezclarse con otras pinturas o solventes.

**CONDICIONES DE APLICACIÓN:**

**Temperatura:** mínima: 15°C
máxima: 30 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de roció.

**Humedad relativa:** 60% máximo.

## PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Manténgase alejado del fuego (Producto altamente inflamable).
- Evite el contacto prolongado con la piel y evite la inhalación prolongada de vapores.

# PRODUCTO: TAN ESMALTE ORO

## SERIE: 460

- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección: mascarilla de filtros, guantes y gafas.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua, si se ingirió por error no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el contacto es con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- Manténgalo fuera el alcance de los niños.

## *INFORMACIÓN Y ASESORÍA*

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.