



SERIE: 490

CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento formulado en base a resinas alquídicas, que proporciona a la madera una película lisa, dura, flexible, impermeable y brillante.

Cumple con la Norma NTE INEN 2094:2013

Disponible en color transparente Brillante

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Color	Brillante	----
*Tiempo de secado al tacto	30 – 60 minutos	MT0157
*Tiempo de secado para lijar	8 – 12 horas	MT0063
Viscosidad (a 25°C)	80 – 85 KU	MT0002
Densidad a 25°C	0.825 – 0.925 g/cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	49 ± 1 %	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	38 ± 1%	MT0144
Rendimiento Teórico	10 m ² /L a un espesor seco de 1.5 mils.	----
Vida útil	24 meses	----

*A una temperatura de 18 – 22°C y 60 % de humedad relativa.

Presentación: disponibles en litro y galón

Condiciones en almacenamiento: Conservar el barniz en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado.

USOS

Usos recomendados

Acabado para madera.

Ventajas

- Buen brillo.
- Facilidad de aplicación.
- Excelente nivelación.
- Buena adherencia.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites, polvo, moho, suciedad y otros contaminantes.
- La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.
- Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc. con nuestro preservante T-KILL (PM90).

- Si se requiere dar color a la madera, lije suavemente la superficie y aplique nuestros tintes TINT (Serie TM).
- Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla Decorlac WF19.
- Si se trata de superficies antiguas previamente pintadas o lacadas; se debe eliminar totalmente la pintura antigua previa aplicación de Tan Barniz.

APLICACIÓN

Diluyente recomendado: thinner Laca

Proporción de dilución: Diluir con Thinner Laca de Pinturas Córdor del 10 al 15 %

Equipo de aplicación

- Brocha.
- Pistola convencional.

Instrucciones de aplicación

- Mezclar bien el producto con espátula antes de usarse.
- Aplique de dos a tres manos de Tan Barniz para obtener un acabado fino y durable.
- Dejar secar entre manos, mínimo 8 horas para proceder a lijar.

Número de manos

De dos a tres, según el tipo de madera.

Limpieza del equipo: Thinner Laca de Pinturas Condor

PRECAUCIONES

- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección: mascarilla de filtros, guantes y gafas.
- Después de usarlo conservar el envase bien cerrado y en lugar fresco y seco.
- En caso de contacto con la piel u ojos, lave el área afectada con abundante agua. Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata.
- Manténgalo alejado del fuego y fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.