



PRODUCTO: SELLADOR VERNIN AS

RTE3 - 5

SERIE: 7080

CARACTERÍSTICAS

Sellador de nitrocelulosa para madera con un alto contenido de sólidos, ideal para trabajos artesanales e industriales por sus excelentes propiedades y facilidad de aplicación.

Cumple con la Norma NTE INEN 2282:2001

Disponible en color ámbar amarillento

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
*Tiempo de secado al tacto	10 – 15 minutos.	MT0157
*Tiempo de secado para lijar	30 – 45 minutos	MT0063
Viscosidad (a 25°C)	118 – 128 PPU	MT0040
Densidad a 25°C	0.861 – 0.961 g/cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	37 ± 1 %	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	28 ± 1 %.	MT0144
Rendimiento Teórico	13 – 15 m ² /L a un espesor seco de 1.5 mils,	-----
Vida útil	24 meses	-----

* A una temperatura de 18 – 22°C y 60 % de humedad relativa.

Presentación: disponibles en litro, galón y caneca.

Condiciones en almacenamiento: Conservar el sellador en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado.

USOS

Usos recomendados

Sellador y emporador para superficies de madera, expuestas en ambientes interiores.

VENTAJAS

- Alto contenido de sólidos.
- Excelente capacidad de emporamiento.
- Buena lijabilidad.
- Rápido secado.
- Excelente nivelación y adherencia.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites, polvo, moho, suciedad y otros contaminantes.
- La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.
- Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc. con nuestro preservante T-KILL (PM90).

- Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla Decorlac WF19.
- Si se requiere dar color a la madera, lije suavemente la superficie y aplique nuestros tintes TINT (Serie TM).
- Si se trata de superficies antiguas previamente pintadas o lacadas; se debe eliminar totalmente la pintura antigua previa aplicación de Sellador Vernin A.S.

APLICACIÓN

Diluyente recomendado: thinner laca de Pinturas Córdor.

Proporción de dilución: Diluir 1 litro de sellador VERNIN A.S. (7080) con 2.5 – 3 litros de Thinner laca de Pinturas Córdor.

Equipo de aplicación : Pistola convencional.

Instrucciones de aplicación

- Mezclar bien el producto con espátula antes de usarse.
- Aplique de 2 a 3 manos de SELLADOR VERNIN A.S. (7080).
- Deje secar entre manos de 30 a 45 minutos y lije en seco.
- Aplique de 1 a 2 manos de la laca de acabado VERNIN A.S (7090, 7090M).

Número de manos

De dos a tres, según el tipo de madera.

Condiciones de aplicación

- Para evitar blanqueamiento de la laca en tiempo húmedo o lluvioso utilice hasta ½ litro de retardador 110 por cada 4 litros de thinner laca.

Limpieza de equipos: thinner Laca de Pinturas Condor

PRECAUCIONES

- Producto altamente inflamable, úselo con ventilación adecuada y manténgalo alejado del fuego y de altas temperaturas; después de usarlo conservar el envase bien cerrado y en lugar fresco y seco.
- Use el equipo de protección: mascarilla de filtros, guantes, gafas.
- En caso de contacto con la piel u ojos, lave el área afectada con abundante agua; si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el



PRODUCTO: SELLADOR VERNIN AS
SERIE: 7080

RTE3 - 5

fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o
consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado
del producto

Para otros usos, asesoría o información se recomienda
consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS
CONDOR

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones
anteriores.