



PRODUCTO: BARNIZ PARA EXTERIORES

RTE3 - 5

KLIMA BRILLANTE Y MATE

SERIE: 830, 830M

CARACTERÍSTICAS

Barniz a base de resinas sintéticas para exteriores formulado con absorbentes de rayos ultravioleta, que proporciona a la madera una película lisa e impermeable de alta resistencia a la intemperie.

Cumple con la Norma NTE INEN 2285:2001

Disponible en colores:

- Transparente Brillante (830)
- Transparente Mate (830M)
- Negro brillante (831)
- Rojo (834)
- Amarillo (836)

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	-Brillante -Mate	-----
*Tiempo de secado al tacto	4 – 6 horas	MT0033
*Tiempo de secado para lijar	24 horas	MT0063
Viscosidad (a 25°C)	70 – 75 KU	MT0002
Densidad a 25°C	0.877 – 0.977 g/cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	53 – 60 % Dependiendo el color	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	36 - 52 % Dependiendo el color	MT0144
Rendimiento Teórico	14 – 21 m ² /L a un espesor seco de 1.0 mils, según el color.	-----
Vida útil	24 meses	-----

* A una temperatura de 18 – 22°C y 60 % de humedad relativa.

Presentación: disponibles en litro y galón

Condiciones en almacenamiento: Conservar el barniz en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado.

USOS

Usos recomendados

Acabado para superficies de madera expuestas principalmente en ambientes exteriores.

Ventajas

- Excelente brillo y adherencia.
- Rápido secamiento.
- Facilidad de aplicación.
- Buena nivelación.
- Resistencia a los rayos ultravioleta.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites, polvo, moho, suciedad y otros contaminantes.
- La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.
- Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc. con nuestro preservante T-KILL (PM90).
- Si se requiere dar color a la madera, lije suavemente la superficie y aplique nuestros tintes TINT (Serie TM).
- Para corregir imperfecciones de la madera utilice masilla Decorlac WF19.
- Si se trata de superficies antiguas previamente pintadas o lacadas; se debe eliminar totalmente la pintura antigua previa aplicación de Barniz Klima.

APLICACIÓN

Diluyente recomendado: thinner laca

Proporción de dilución: Si se requiere aplicar con pistola diluir con thinner laca en relación de 4 litros de barniz por un 1 de thinner

Equipo de aplicación

- Brocha.
- Pistola convencional.

Instrucciones de aplicación

- Mezclar bien el producto con espátula antes de usarse.
- Aplique barniz Klima directo sobre la madera con el uso de una brocha.
- Lije la superficie entre manos dejando por lo menos 24 horas entre ellas. Se requiere mínimo dos manos para tener una buena protección.

Número de manos

De dos a tres, según el tipo de madera.

Condiciones de aplicación

- Este producto no debe aplicarse sobre ningún tipo de recubrimiento.

Lavado del equipo: thinner Laca de Pinturas Condor

PRECAUCIONES

- Producto altamente inflamable, úselo con ventilación adecuada y manténgalo alejado del fuego y de altas temperaturas; después de usarlo conservar el envase bien cerrado y en lugar fresco y seco.
- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección: mascarilla de filtros, guantes, gafas.
- En caso de contacto con la piel u ojos, lave el área afectada con abundante agua, si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata.



PRODUCTO: BARNIZ PARA EXTERIORES
KLIMA BRILLANTE Y MATE
SERIE: 830, 830M

RTE3 - 5

- Manténgalo alejado del fuego y fuera el alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.