



PRODUCTO: CONDOR COSTA ELASTOMERICO

SERIE: PAD2000

CARACTERÍSTICAS

Condor Costa Elastomérico es una pintura de tipo elastomérico plastificada de alta calidad. Ideal para ser utilizada en exteriores por su durabilidad, conservación del color y su alta resistencia a la alcalinidad, a la eflorescencia, además que es impermeable. Producto que tiene como propiedad principal cubrir.

Disponible en colores preempacado y bases tintométricas en el sistema tintométrico COLOR™ Sherwin Williams.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Satinado	N/A
*Tiempo de secado al tacto	3 h	MT0157
*Tiempo de secamiento para repintar	8 -10 h	MT0034
Viscosidad a 25°C,	135 - 141 KU	MT0002
Densidad a 25°C	1.351-1.451 g/cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	66 ± 2%	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	53 ± 2%	MT0144
VOC(libre de agua y exentos)	90 g/l	ASTMD 3960
Rendimiento Teórico	2 m ² /l a 12 mils de espesor	-----
Vida útil	24 meses	-----

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.
(Especificar condiciones normales de 20°C y 60%HR)

Presentación: disponibles en litro, galón y caneca.

Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

USOS

Especialmente desarrollado para uso en construcciones de:

- Estuco.
- Cemento.
- Fibrocemento.
- Madera.

- Concreto.

CONDOR COSTA ELASTOMERICO se caracteriza por:

- No retiene suciedad.
- Cubre grietas y micro fisuras sometidas a elevadas variaciones térmicas. Hasta 0.5 milímetros. Si esto sobrepasa deberán ser masillados previo a un tratamiento.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente, posterior proceda a sellar la superficie de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.
- Fisuras menor a 0,5mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.
- Para bordes o cabezas de muro que estén expuestas al agua de lluvia se deben impermeabilizar con Impermeabilizante Elastomérico o pintura recomendada por PINTURAS CONDOR para evitar que la residencia de agua en estas superficies genere daños en las paredes como chorreaduras o migración de sales que deterioren el aspecto de la pintura.
- Muy importante acondicionar las superficie con sellador de paredes Sellacril. En superficies exteriores es necesario el uso de sellador para evitar la migración de sales por acción de la lluvia que deteriore la capa de acabado final.
- En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de pintar la superficie.
- Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para proporcionar adherencia a la nueva capa de pintura

APLICACIÓN

Temperatura Ambiente: mínima: 10°C
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Humedad relativa: 60% máximo

Diluyente recomendado: Agua

Proporción de dilución: 1 litro de agua por caneca de pintura.

Cuarzo Recomendado: N° 1 o 2.



PRODUCTO: CONDOR COSTA ELASTOMERICO

SERIE: PAD2000

Cantidad de Cuarzo Recomendado: 1 galón máximo por caneca de pintura.

Las mezclas con rellenos como cuarzo son sugerencias que no implican responsabilidad del fabricante si se presentare problemas de funcionalidad. Esto debe ser verificado por el cliente.

Alargamiento elástico a la rotura:

A -10°C =360 % espesor 10 mils.

A +25°C =300 % espesor 10 mils.

Lavabilidad: Permita un secado de 2 a 3 semanas después de aplicado.

Homogeneice el producto con una espátula.

Se puede aplicar con:

- Brocha.
- Rodillo

Limpieza de equipos: Los equipos utilizados para pintar se lavan con agua y detergente.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénalo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénalo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.