



El maestro del cambio

DECORLAC CONDORMIX**EAB000BP****EAB000EB****CARACTERÍSTICAS**

DECORLAC CONDORMIX es un recubrimiento alquídico acrílico diluible en agua, recomendado para proteger y decorar superficies de madera. Se caracteriza por su alta durabilidad y rápido secado. Producto autosellante y con acabado tipo rústico.

Disponible en Bases Tintométricas EB y BP para el Sistema de Tinturación Condormix.

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Brillante	-----
*Tiempo de secado al tacto	60 min, a espesor seco de 1 – 1.5 mils	MT0157
*Tiempo de secamiento para segunda mano	3 h a un espesor seco de 1 – 1.5 mils	MT0060
Viscosidad a 25°C	90 – 115 KU	MT0002
Densidad a 25 °C	1.09 – 1.19 g/cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	38% - 44%	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	29% - 33%	MT0144
Rendimiento Teórico	12.4 m ² / L a 1.5 mils de espesor seco	-----
Vida útil	24 meses	-----

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.

Presentación: Disponibles en galón y litro

Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C.

USOS**USOS RECOMENDADOS:**

Recubrimiento de superficies de madera en interiores y exteriores.

VENTAJAS:

- Excelente durabilidad exterior.
- Fácil aplicación.
- Excelente adherencia sobre superficies metálicas ferrosas, madera y mampostería
- Rápido secado, mejor que los esmaltes convencionales de secado al aire
- Bajo olor
- Bajo salpique

- Alta durabilidad
- Bajo contenido de VOC

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Asegúrese de que la superficie a pintar esté libre de: grasa, aceite, polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
- En superficies repintadas asegúrese de eliminar la pintura antigua en mal estado.

APLICACIÓN**EQUIPOS DE APLICACIÓN:**

- Brocha.
- Rodillo.
- Pistola convencional o airless.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- Homogeneice el producto con una espátula.
- La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.
- Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad con nuestro preservante T-KILL (PM90).
- Para corregir imperfecciones en la madera utilice masilla DECORLAC WF19.
- Si se trata de superficies antiguas previamente pintadas o lacadas, se debe eliminar la pintura antigua antes de aplicar el producto.
- Lijar la superficie con papel de lija # 180 y eliminar el polvo mediante un "tag-rag", aspiración o cepillos adecuados.

DISOLVENTE DE DISOLUCIÓN:

En caso de requerir diluir con agua limpia hasta un 5%.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura: mínimo: 7 °C
máximo: 30 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Humedad Relativa: 60% Max.

PRECAUCIONES

- Producto disponible en bases para preparación de color, las cuales se complementan con colorantes para llegar al contenido neto declarado en el envase.



El maestro del cambio

DECORLAC CONDORMIX

EAB000BP

EAB000EB

- Decorlac Condormix solo está disponible en base de tinturación (BP y EB), ***no se debe exceder la cantidad de tintes ya que puede ocasionar incompatibilidad y flotación de tinte con el producto.***
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección: mascarilla de filtros, guantes y gafas.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua, si se ingirió por error no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.