



PRODUCTO: ETERNACRIL

SERIE E200

CARACTERÍSTICAS

Pintura Arquitectónica, tipo vinil-acrílica caracterizada por sus excelentes cualidades de resistencia a la intemperie, lavabilidad, alto cubrimiento, alto rendimiento, brochabilidad y evita el crecimiento de hongos.

Producto con Certificación Sello de Calidad INEN NTE INEN 1544.

ETERNACRIL viene en una amplia gama de tonos intensos.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Mate	N/A
*Tiempo de secado al tacto	1 h	MT0157
*Tiempo de secamiento para repintar	3 - 4 h	MT0034
Viscosidad a 25°C,	100 - 110 KU	MT0002
Densidad a 25°C	1.2754 – 1.3754 g/cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	65 +/- 10% (dependiendo del color)	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	36+/- 1%	MT0144
VOC(libre de agua y exentos)	65.1 g/l	NTE INEN 1544
Rendimiento Teórico	10 m ² /l a 1.5 mils espesor	-----
Vida útil	24 meses.	-----

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor. (Condiciones normales de 20°C y 60%HR)

Presentación: disponibles en galón y caneca.

Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

USOS

Recomendada para la protección y decoración de superficies de fibrocemento, tanto exterior como interior.

ETERNACRIL se caracteriza por:

- Resistente a la intemperie.
- Excelente cubrimiento.
- Buena nivelación.
- Buena resistencia a hongos.

- Resistente a superficies alcalinas.
- Óptima adherencia.
- Gama de colores entre mezclables que mantiene su aspecto inalterable por varios años.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente, posterior proceda a sellar la superficie de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.
- Fisuras menor a 0,5mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente
- Para bordes o cabezas de muro que estén expuestas al agua de lluvia se deben impermeabilizar con Impermeabilizante Elastomérico o pintura recomendada por PINTURASCONDOR para evitar que la residencia de agua en estas superficies genere daños en las paredes como chorreaduras o migración de sales que deterioren el aspecto de la pintura.
- Muy importante acondicionar las superficie con sellador de paredes Sellacril (SA00), diluido en una relación de 1 parte de Sellacril con 1 parte de agua para exteriores y para interiores se recomienda una dilución de 1 parte de Sellacril con 2 partes de agua.
- En superficies exteriores es necesario el uso de sellador para evitar la migración de sales por acción de la lluvia que deteriore la capa de acabado final.
- En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de pintar la superficie.
- Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para proporcionar adherencia a la nueva capa de pintura

APLICACIÓN

Temperatura Ambiente: mínima: 10°C
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Humedad relativa: 60% máximo

Diluyente recomendado: Agua

Proporción de dilución: Si se requiere, diluir 4:1 es decir cuatro partes de producto en una parte de agua..

Equipo de aplicación: Se puede aplicar con:

- Brocha.
- Rodillo
- Airless.

Instrucciones de aplicación:



PRODUCTO: ETERNACRIL SERIE E200

- Homogeneice el producto con una espátula.

Limpieza de equipos: se lo puede hacer con agua

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.