



El maestro del cambio

# PRODUCTO: TAN GREEN

RTE3 - 5

## SERIE: EAB000

### CARACTERÍSTICAS

TAN GREEN es un esmalte arquitectónico alquídico diluible en agua y de bajo contenido en solventes orgánicos volátiles, recomendado para interiores y exteriores.

Disponible en color blanco y colores directos.

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Brillante	-----
*Tiempo de secado al tacto	60 min, a espesor seco de 1 – 1.5 mils	MT0157
*Tiempo de secamiento para segunda mano	3 h, a un espesor seco de 1 – 1.5 mils	MT0060
Viscosidad a 25°C	90 – 100 KU	MT0002
Densidad a 25 °C	1.034 – 1.154 g/ cm <sup>3</sup>	MT0001
Contenido de sólidos en peso	33% - 62%, según el color	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	29% - 33%, según el color	MT0144
Rendimiento Teórico	8 m <sup>2</sup> / L a 1.5 mils de espesor seco	-----
Vida útil	24 meses	-----

\* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor. (T: entre 15°C – 30°C y 60% HR).

**Presentación:** Disponibles en galón.

**Condiciones en almacenamiento:** Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C.

### USOS

#### USOS RECOMENDADOS:

Recubrimiento de superficies metálicas ferrosas, madera y mampostería en interiores y exteriores.

#### VENTAJAS

- Excelente durabilidad exterior.
- Fácil aplicación.
- Excelente adherencia sobre superficies metálicas ferrosas, madera y mampostería.
- Rápido secado, mejor que los esmaltes convencionales de secado al aire.

- Bajo olor.
- Bajo contenido de VOC.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Asegúrese de que la superficie a pintar esté libre de: grasa, aceite, polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
- En superficies repintadas asegúrese de eliminar la pintura antigua en mal estado.

### APLICACIÓN

#### EQUIPOS DE APLICACIÓN:

- Brocha.
- Rodillo.
- Pistola convencional o airless.

#### PROPORCIÓN DE DILUCIÓN:

- Pistola convencional: 10% de agua
- Brocha máximo 5% de agua

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- Homogeneice el producto con una espátula.
- Aplique el esmalte de 1 a 2 manos sobre la superficie a pintar
- Para paneles no ferrosos aplicar previamente una mano de UNIPRIMER (732 AU o 733 AU), como promotor de adherencia.

#### DISOLVENTE DE DILUCIÓN:

- Agua

#### CONDICIONES DE APLICACIÓN:

**Temperatura:** mínima: 7°C  
máxima: 30 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

**Humedad relativa:** 60% máximo.

### PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección: mascarilla de filtros, guantes y gafas.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua, si se ingirió por error no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el



El maestro del cambio

## PRODUCTO: TAN GREEN

RTE3 - 5

**SERIE: EAB000**

contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.

- Manténgalo fuera del alcance de los niños

### **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.