



## PRODUCTO: SELLACRIL

### SERIE: SA00

#### CARACTERÍSTICAS

Producto diseñado con látex acrílico para acondicionar o sellar superficies porosas de mampostería.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
<b>*Tiempo de secado al tacto</b>	30 – 35 min.	MT0157
<b>*Tiempo de secamiento para repintar</b>	2 h	MT0034
<b>Viscosidad a 25°C,</b>	90 - 95 KU	MT0002
<b>Densidad a 25°C</b>	1.085 -1.185 g/cm <sup>3</sup>	MT0001
<b>Contenido de sólidos en peso</b>	43 ± 2%	MT0045
<b>Contenido de sólidos en volumen</b>	36 ± 2%	MT0144
<b>VOC<sup>TEÓRICO</sup> (libre de agua y exentos)</b>	53 g/l	ASTMD 3960
<b>Rendimiento Teórico</b>	10.1 m <sup>2</sup> /l a un espesor seco de 1.5 mils.	-----
<b>Vida útil</b>	24 meses.	-----

\* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor. (Especificar condiciones normales de 20°C y 60%HR)

**Presentación:** disponibles en litro, galón y caneca.

**Condiciones en almacenamiento:** Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

#### USOS

Sellante ideal para construcciones nuevas y antiguas, usado para preparar y acondicionar superficies porosas, para obtener ahorro del acabado y mayor durabilidad del sistema.

SELLACRIL se caracteriza por:

- Gran resistencia al agua.
- Excelente resistencia a la alcalinidad.
- Excelente flexibilidad y nivelación.
- Rápido secamiento.
- Fácil de aplicar.
- Sirve para evitar la carbonatación del cemento.

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente, posterior proceda a sellar la superficie de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.
- Fisuras menor a 0,5mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.
- Para bordes o cabezas de muro que estén expuestas al agua de lluvia se deben impermeabilizar con Impermeabilizante Elastomérico o pintura recomendada por PINTURAS CONDOR para evitar que la residencia de agua en estas superficies genere daños en las paredes como chorreaduras o migración de sales que deterioren el aspecto de la pintura.

#### APLICACIÓN

**Temperatura Ambiente:** mínima: 10°C  
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

**Humedad relativa:** 60% máximo

**Diluyente recomendado:** Agua

**Proporción de dilución:** Mezcle el sellador con agua en una relación de **1 parte de Sellacril con 1 parte de agua para exteriores y para interiores se recomienda una dilución de 1 parte de Sellacril con 2 partes de agua.**

• Homogeneice el producto con una espátula.  
Se puede aplicar con:

- Brocha
- Rodillo
- Airless:

**Limpieza de equipos:** La limpieza de los materiales empleados para la aplicación se lo puede hacer con agua.

#### PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.



## **PRODUCTO: SELLACRIL**

### **SERIE: SA00**

- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

### **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.