



CUBRIMIENTO

SERIE: PRIMAR100 BLANCO

PRIMAR032 GRIS

CARACTERÍSTICAS

Producto diseñado con Latex Vinil Acrílico para acondicionar o sellar superficies porosas de manpostería, en ambientes interiores. Disponible en color blanco y gris.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
<i>*Tiempo de secado al tacto</i>	30 min.	MT0157
<i>*Tiempo de secamiento para repintar</i>	2 h	MT0034
<i>Viscosidad a 25°C,</i>	90 - 100 KU	MT0002
<i>Densidad a 25°C</i>	1.291 – 1.391	MT0001
<i>Contenido de sólidos en peso</i>	54± 2%	MT0045
<i>Contenido de sólidos en volumen</i>	39± 2%	MT0144
Rendimiento Teórico	10m ² /l a un espesor seco de 1.5 mils.	-----
Vida útil	24 meses	-----

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor. (Especificar condiciones normales de 20°C y 60%HR)

Presentación: disponibles en galón.

Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

USOS

Sellante y fondo ideal para construcciones nuevas y antiguas, usado para preparar y acondicionar superficies porosas, para obtener ahorro del acabado y mayor durabilidad del sistema.

SELLACRIL FONDO se caracteriza por:

- Gran resistencia al agua.
- Excelente resistencia a la alcalinidad.
- Excelente flexibilidad y nivelación.
- Rápido secamiento.
- Fácil de aplicar.
- Sirve para evitar la carbonatación del cemento.
- Sirve como fondo para aplicación de acabados con bajo cubrimiento.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente, posterior proceda a sellar la superficie de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.
- Fisuras menor a 0,5mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.
- Para bordes o cabezas de muro que estén expuestas al agua de lluvia se deben impermeabilizar con Impermeabilizante Elastomérico o pintura recomendada por PINTURAS CONDOR para evitar que la residencia de agua en estas superficies genere daños en las paredes como chorreaduras o migración de sales que deterioren el aspecto de la pintura.

APLICACIÓN

Temperatura Ambiente: mínima: 10°C
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Humedad relativa: 60% máximo

Diluyente recomendado: Agua

Proporción de dilución: Si se requiere, diluir 4:1 es decir cuatro partes de producto en una parte de agua.

- Homogeneice el producto con una espátula.

Se puede aplicar con:

- Brocha.
- Rodillo
- Airless.

Limpieza de Equipos: La limpieza de los materiales empleados para la aplicación se lo puede hacer con agua.

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.



CUBRIMIENTO

SERIE: PRIMAR100 BLANCO

PRIMAR032 GRIS

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.