

**CÓDIGO: PR 141****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**PR141** es un pegante vinílico plastificado, especialmente diseñado para ser usado en el pegado de parquet.

**PRESENTACIÓN**

Tambores metálicos de boca ancha, con doble funda de polietileno de 200 Kg.  
Presentaciones de 20 kg, 4 kg y 1 kg respectivamente.

**DATOS TÉCNICOS**

Parámetros	Rango	Método
Viscosidad	40000 - 56000 cP	MT0003
% sólidos	24 - 26	MT0092
pH	4.0 - 6.0	MT0042
Película (5 mils)	Igual STD	MT0015

**USOS RECOMENDADOS**

Especialmente diseñado para el pegado de parquet, se lo puede utilizar también para el pegado de otro tipo de superficies hidrofílicas (madera, papel, cartón) en las que se requiere un óptimo desempeño.

Las superficies a ser preparadas deben estar libres de polvo, grasa o suciedad.

Para uniones más firmes se recomienda utilizar presión. No diluir el producto, se lo debe aplicar tal como viene en su envase, la adición de agua retardará el secado y se obtendrá un pegado menos fuerte.

**PRECAUCIONES**

Mantenga cerrado el envase cuando no se lo esté utilizando. Transfíralo únicamente a envases adecuados colocando todas las etiquetas con las indicaciones apropiadas.

Manténgalo fuera del alcance de los niños.

**MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO****Manipulación**

A pesar de que no es un producto tóxico, se recomienda utilizar el equipo de protección adecuado como guantes y gafas de seguridad.

**Almacenamiento**

Almacenar el producto en sus recipientes originales cerrados bajo techo en un lugar limpio, seco y lejos de los rayos solares a una temperatura entre 5°C a 30°C.

**Primeros Auxilios**

PIEL y OJOS lavar con abundante agua y jabón.  
En caso de INGESTIÓN no inducir al vómito y llamar al médico inmediatamente.

**En caso de Incendio**

Usar espuma, PQS (Polvo Químico Seco).

**INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para otros usos, asesoría o información adicional se recomienda consultar previamente con el Servicio Técnico **PINTURAS CONDOR - SHERWIN WILLIAMS ECUADOR.**

Nota: Las recomendaciones son generalidades que no implican la responsabilidad del fabricante sobre el uso del producto. El usuario final deberá realizar todas las pruebas y determinar el funcionamiento del producto de acuerdo a sus especificaciones.