



LVA SATINADO SERIE 500SAT

CARACTERÍSTICAS

Pintura Arquitectónica satinada de buen desempeño, gran lavabilidad y con una excelente transferencia de pintura a la superficie.

LVA Satinado cumple con la Norma INEN NTE 1544 para pintura arquitectónica TIPO II.

Disponible en blanco y bases para preparación de colores en CONDORMIX 2.0

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Satinado	N/A
*Tiempo de secado al tacto	30 min	MT0157
*Tiempo de secamiento para repintar	2 - 4 h	MT0034
Densidad a 25°C	1.21 – 1.31 g/cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	42 - 44 %	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	28 - 30%	MT0144
VOC^{TEÓRICO} (libre de agua y exentos)	74.92 g/l	ASTMD 3960
Rendimiento Teórico	7.4 m ² /l a un espesor seco de 1.5 mils.	-----
Vida útil	24 meses	-----

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.
(Especificar condiciones normales de 20°C y 60%HR)

Presentación: disponibles en litro, galón y caneca.

Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

USOS

Recomendada para la protección, decoración de mamposterías tanto exteriores como interiores en construcciones nuevas y antiguas.

LVA Satinado se caracteriza por:

- Buen cubrimiento
- Durabilidad
- Excelente transferencia de pintura hacia la superficie.
- Buena nivelación.
- Óptima adherencia.
- Buena resistencia a los hongos.
- Lavabilidad
- Acabado satinado

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Fisuras menores a 0,5 mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.
- Para bordes o cabezas de muro que estén expuestas al agua de lluvia se deben impermeabilizar con Impermeabilizante Elastomérico o pintura recomendada por PINTURAS CONDOR para evitar que la residencia de agua en estas superficies genere daños en las paredes como chorreaduras o migración de sales que deterioren el aspecto de la pintura.

SUPERFICIES NUEVAS

- En superficies cementicias nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de proceder a pintarlas.
- En superficies interiores se debe usar sellador Sellacril (SA00), de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta de este producto.
- En superficies exteriores es necesario el uso de sellador Sellacril (SA00), de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta de este producto; para evitar la migración de sales por acción de la lluvia que deteriore la capa de acabado final.

SUPERFICIES PARA REPINTE

- Sobre superficies pintadas remueva totalmente la pintura suelta. Sí se realiza reparaciones de superficie con morteros, aplicar sellador Sellacril (SA00).
- Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para proporcionar adherencia a la nueva capa de pintura.



LVA SATINADO SERIE 500SAT

APLICACIÓN

Temperatura Ambiente: mínima: 10°C
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente recomendado: Agua

Proporción de dilución: Blanco: Hasta 25% de agua.
Bases Tintométricas: Hasta 10% de agua.

Nota: Colores intensos podrían requerir menor cantidad de agua para la dilución.

Homogeneice el producto con una espátula.

Se puede aplicar con:

- Brocha
- Rodillo
- Airless

Se debe aplicar de 2 a 3 manos.

Limpieza de equipos: Utilizar agua limpia

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR.

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.