



LVA SATINADO

SERIE 500SAT

CARACTERÍSTICAS

Pintura Arquitectónica satinada de alto desempeño que se caracteriza por su gran lavabilidad y una excelente transferencia de pintura a la superficie.

Cumple con el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 061(2R).

Cumple con la Norma NTE INEN 1544. Pintura en Emulsión base Agua (Látex) Tipo 2.

Disponible en blanco y bases para el sistema de preparación de colores CONDORMIX 2.0.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Satinado	N/A
*Tiempo de secado al tacto	30 minutos	MT0157
*Tiempo de secamiento para repintar	2 - 4 h	MT0034
Viscosidad a 25°C	90 - 117 KU	MT0002
Densidad a 25°C	1.14– 1.31 g/cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	45 ± 3%	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	31 ± 2%	MT0144
VOC Teórico (libre de agua y exentos)	75 g/l	ASTMD 3960
Rendimiento Teórico**	7.4 m ² /l a un espesor seco de 1.5 mils.	----
Vida útil	24 meses	----

*En condiciones normales de 20°C y 60% HR.

**El rendimiento puede variar dependiendo del equipo de aplicación o de la textura y porosidad de la superficie.

Presentación: litro, galón y caneca.

Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

USOS

Recomendada para la protección y decoración de mamposterías tanto exteriores como interiores en construcciones nuevas y antiguas.

LVA Satinado se caracteriza por:

- Alto cubrimiento
- Durable.
- Resistente a la intemperie y a superficies alcalinas.
- Excelente transferencia de pintura hacia la superficie.
- Buena nivelación.
- Optima adherencia.
- Buena resistencia a los hongos.
- Lavable
- Acabado satinado.
- Bajo Salpique.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Fisuras menores a 0,5 mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.
- Para bordes o cabezas de muro que estén expuestas al agua de lluvia se deben impermeabilizar con Impermeabilizante Elastomérico 5 o pintura recomendada por PINTURAS CONDOR para evitar que la residencia de agua en estas superficies genere daños en las paredes como chorreaduras o migración de sales que deterioren el aspecto de la pintura.

SUPERFICIES NUEVAS

- En superficies cementicias nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de proceder a pintarlas.
- En superficies interiores se debe usar sellador Sellacril (SA00), de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta de este producto.
- En superficies exteriores es necesario el uso de sellador Sellacril (SA00), de acuerdo con las instrucciones de la



LVA SATINADO

SERIE 500SAT

etiqueta de este producto; para evitar la migración de sales por acción de la lluvia que deteriore la capa de acabado final.

SUPERFICIES PARA REPINTE

- Sobre superficies pintadas remueva totalmente la pintura suelta. Sí se realiza reparaciones de superficie con morteros, aplicar sellador Sellacril (SA00).
- Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para proporcionar adherencia a la nueva capa de pintura.

APLICACIÓN

Temperatura ambiente: mínima: 7 °C
máxima: 35 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente recomendado: Agua Limpia

Proporción de dilución:

Blanco: 25% de agua.
Bases tintométricas: 10% de agua.

Nota: Colores intensos podrían requerir menor cantidad de agua para la dilución.

Equipo de aplicación: Se puede aplicar con:

- Brocha.
- Rodillo
- Airless.

Instrucciones de aplicación:

- Homogeneice el producto con una espátula.
- Diluir con la proporción recomendada y homogeneizar.
- Aplicar 2 manos.

Limpieza de equipos: Utilizar agua limpia.

Nota: Colores intensos que por su característica tienen menor cubrimiento, requieren ser aplicados sobre un fondo preparado en la misma pintura de acuerdo con la sugerencia del libro de fórmulas de color CONDORMIX 2.0. Para más información consultar con el equipo de Asistencia Técnica.

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuentes, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría, información técnica o de seguridad, llame al 1800-CONDOR (266-367).

Esta información técnica reemplaza a todas las publicaciones anteriores.