



El maestro del cambio

BUCANERO CANCHAS

BC200

CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento de excelente resistencia a la intemperie, formulado con polímeros acrílicos de alto desempeño. Diseñado para proteger y realzar la apariencia de superficies de concreto.

Producto que cumple con la norma INEN NTE INEN 1544 como pintura tipo I.

Disponible en blanco, colores directos y en el Sistema de Preparación de Colores CONDORMIX 2.0.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Mate	N/A
*Tiempo de secado al tacto	1 h	MT0157
*Tiempo de secamiento para repintar	3 - 4 h	MT0034
Viscosidad a 25°C	100 - 110 KU	MT0002
Densidad a 25°C	1.2 – 1.4 g/ cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	45 ± 3% (depende del color)	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	32 ± 2%	MT0144
VOC (libre de agua y exentos)	< 100g/l	ASTMD 3960
Rendimiento Teórico	8 m ² /l a 1.5 mils espesor	-----
Vida útil	24 meses.	-----

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.

** El rendimiento puede variar dependiendo del equipo de aplicación o de la textura y porosidad de la superficie.

Presentación: disponible en galón y caneca.

Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C.

USOS

Desarrollado para uso en:

- Concreto

Se caracteriza por:

- Excelente durabilidad.
- Óptima Adherencia.
- Resistente a la alcalinidad.
- Buen Cubrimiento.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Para uso directo sobre concreto.

Para superficies lisas se recomienda crear puntos de anclaje mediante el uso de Lavaplast100, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

REPINTE

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta.

SUPERFICIE NUEVA

- En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de pintar la superficie.
- Eliminar suciedad, polvo, grasa, u otras impurezas.
- Fisuras menores a 0,5mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.
- Muy importante acondicionar la superficie con SELLACRIL (SA00).
- Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para proporcionar adherencia a la nueva capa de pintura.

APLICACIÓN

Temperatura Ambiente: mínima: 7°C
máxima: 35 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente recomendado: Agua limpia

Proporción de dilución:

Blanco: Máximo 25% de agua limpia.

Colores Directos y Bases tintométricas: Máximo 10% de agua limpia.

Equipo de aplicación: Se puede aplicar con:

- Brocha.
- Rodillo
- Airless.



BUCANERO CANCHAS

BC200

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Instrucciones de aplicación:

- Homogeneice el producto con una espátula.
- Diluir con la proporción recomendada y homogeneizar.
- Aplicar 2 manos

Limpieza de equipos: Utilizar agua limpia.

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir, lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico de PINTURAS CONDOR. Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.