

IMPERMEABILIZANTE MULTISUPERFICIE

Características

IMPERMEABILIZANTE MULTISUPERFICIE es un impermeabilizante acrílico base solvente, formulado con resinas acrílicas de alto desempeño y aditivos que brindan protección contra la radiación ultravioleta y los agentes atmosféricos.

Forma una película transparente, continua y resistente, que protege, decora y prolonga la vida útil de superficies porosas expuestas a la intemperie. Su formulación está diseñada para reducir la absorción de agua y minimizar la aparición de eflorescencia.

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	**Semibrillante**	N/A
*Tiempo de secado al tacto	**30** minutos	MT0157
*Tiempo de secado para repintar	**2** horas	MT0034
Viscosidad a 25°C en Copa Ford #4	**16 - 23** segundos	MT0002
Densidad a 25°C	**0.87 – 0.97** kg/L	MT0001
Contenido de sólidos en peso	**30 ± 2%**	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	**27 ± 1%**	MT0144
VOC teórico (libre de agua y exentos)	**634 g/L**	ASTMD 3960
**Rendimiento Teórico	**10.2 m²/L** a 1.0 mils de espesor.	------
Vida útil	**24 meses.**	------

* En condiciones normales de 20°C y 60%HR.
**El rendimiento puede variar dependiendo del equipo de aplicación o de la textura y porosidad de la superficie.

PRESENTACIÓN

Caneca / Galón

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 35 °C.

USOS

Este producto está recomendado para la protección e impermeabilización de superficies porosas expuestas a condiciones ambientales exigentes.

Superficies recomendadas:

- Fachaletas.
- Ladrillo visto.
- Tejas. (arcilla o fibrocemento)
- Piedra natural y piedra decorativa.
- Superficies cementicias y de hormigón.
- Granito

Puede utilizarse tanto en obra nueva como en mantenimiento, siempre que la superficie esté correctamente preparada.

Importante: No aplicar sobre superficies húmedas, con presencia de agua o sobre superficies enceradas o no porosas.

CARACTERÍSTICA Y VENTAJAS

- Base solvente con resinas acrílicas de alta resistencia.
- Contiene filtros UV que protegen al sustrato frente a la radiación solar.
- Excelente repelencia al agua.
- Reduce la aparición de eflorescencia.
- Buena adherencia sobre sustratos especificados.
- Acabado uniforme, estético y duradero.
- Uso exterior.

Preparación de superficies

SUPERFICIES NUEVAS

1. La superficie debe estar **completamente seca** y libre de alcalinidad (mínimo 21 a 28 días de curado en superficies cementicias nuevas).
2. Eliminar polvo, partículas sueltas, restos de mortero, grasa o contaminantes.
3. No deben existir restos de sales ni humedad atrapada.

SUPERFICIES PREVIAMENTE TRATADAS

1. Asegurar una superficie limpia, firme y seca. Eliminar películas mal adheridas, selladores antiguos deteriorados o contaminantes.

Aplicación

Temperatura ambiente: Mínima: 7 °C
Máxima: 30 °C

Nota: La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente Recomendado: Thinner Laca, Thinner Acrilico105 SM o Solvente Plus SP00 de Pinturas Condor.

Proporción de dilución:

Primera mano: Diluir el producto al 100 % con el solvente recomendado.

Segunda mano: Dilución al 25 %.

EQUIPOS DE APLICACIÓN

BROCHA | RODILLO | AIRLESS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Homogeneizar el producto con una espátula.
2. Diluir con la proporción recomendada y homogeneizar.
3. Aplicar 2 a 3 manos.

Limpieza de equipos: Utilizar Thinner Laca de Pinturas Condor.

Precauciones

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata.
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Información y asesoría

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

PARA OTROS USOS, ASESORÍA E INFORMACIÓN TÉCNICA O DE SEGURIDAD, LLAME AL

1800-CONDOR (266-367)

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.